







检验报

TIX A

报告编号: 2015106

送检单位名称: 江苏协诚科技发展有限公司

产品名称型号: 防火金属复合板 厚度4mm

检



委托检验



国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验报告

报告编号: 201510647

共4页第1页

报 古 细 写:	201510647		共 4 贞 第 1 贞				
产品名称	防火金属复合板	型号规格	厚度4mm				
委托单位	江苏协诚科技发展有限公司	商标	/				
生产单位	江苏协诚科技发展有限公司	检验类别	委托检验				
送检单位	江苏协诚科技发展有限公司	抽样基数	Xx				
抽样单位	自送样	抽样日期					
抽样地点	/	到样日期	2015. 04. 09				
检验地点	本中心	检验日期	2015. 04. 22~2015. 05. 18				
样品数量	14 m²	样品编号	2015103181				
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧》	生能分级》					
检验项目	燃烧性能A (A2) 级						
检 验 结	经检验,该制品燃烧性能符合A2-按GB & 24-2012判定,该制品燃烧(以不空白)						
论		· 经发日期:	金融专用章) 一种 用				
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名,本报告仅对所承检项目负责。 本报告分级结果在该制品与任何燃烧性能等级为A2或A1、密度大于或等于 900kg/m ³ 且厚度大于或等于6mm的基材之间存在空气间隙的条件下有效。						
	The state of the s						

批准:プタマルンプ

审核: 分り

东西

编制

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201510647

共4页第2页

 (F/C (OOs内 (TH) (均様	验 项目 曾长速率指数 GRA), W/s 可总热释放量 (R _{600s}), MJ 黄向蔓延长度 (LFS), m 钢皮, MJ/kg 芯材, MJ/kg 整体制品,	检验方法 GB/T 20284-2006 GB/T 20284-2006 GB/T 20284-2006 GB/T 14402-2007	A2	标准要求 ≤120 ≤7.5 <试样边缘 ò3.0	检验结果 0 0.6 符合要求 0.0	结论 A级格
(FICO) OOS 内 (THA 様 () A A A A	GRA), W/s 可总热释放量 (R _{600s}), MJ 黄向蔓延长度 (LFS), m 钢皮, MJ/kg 芯材, MJ/kg	GB/T 20284-2006 GB/T 20284-2006 GB/T 14402-2007		< 7.5 < 试样边缘	0. 6 符合 <mark>要求</mark>	-
00s内 (<i>THI</i> (な (P总热释放量 (R _{600s}), MJ 黄向蔓延长度 (LFS), m 钢皮, MJ/kg 芯材, MJ/kg	GB/T 20284-2006 GB/T 14402-2007		<试样边缘	符合要求	-
は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	横向蔓延长度 LFS),m 钢皮, MJ/kg 芯材, MJ/kg	GB/T 14402-2007				-
点	MJ/kg 芯材, MJ/kg			≤3.0	0.0	合格
点	MJ/kg	GB/T 14402-2007	X			1
	THE PARTY OF THE P			≤3.0	1.1	
	MJ/kg	GB/T 14402-2007	1	≤3.0	0. 4	
烟气生成速率指数 (SMOGRA), m ² /s ²		GB/T_20284-1006		≤30	0	合格
600s内总产烟量		GB/T 20284-2006	MATERIAL TO	≤50	37	
燃烧滴落物/微粒		B/T 20284-2006	dO	AND STATE OF THE POST OF THE PROPERTY OF	177 - 77 /	合格
产烟毒性,级		GB/T 20285-2006	t0	达到ZA ₁	ZA ₁	合格
以		下		空	白	
	(SMC) (7 (水烧 产	(<i>SMOGRA</i>), m ² /s ² 600s内总产烟量 (<i>TSP</i> _{600s}), m ² 燃烧滴落物/微粒 产烟毒性,级	(SMOGRA), m²/s² GB/T 20284-2006 GB/T 20284-2006 MS/C AB/T 20284-2006 MS/C AB/T 20284-2006 MS/C AB/T 20285-2006 MS/C AB/T 20285-2006 MS/C AB/T 20285-2006 MS/C AB/C AB/C AB/C AB/C AB/C AB/C AB/C AB	(SMOGRA), m²/s² GB/T 20284-2006 s1 GB/T 20284-2006 s1 MS/A CB/T 20284-2006 d0 产烟毒性,级 GB/T 20285-2006 t0 下	(SMOGRA), m²/s² GB/T 20284-2006 s1 ≤50 (TSP _{600s}), m² GB/T 20284-2006 d0 600s内无燃烧滴落物/微粒 CB/T 20284-2006 d0 600s内无燃烧滴落物/微粒 产烟毒性,级 GB/T 20285-2006 t0 达到ZA ₁	(SMOGRA), m²/s² GB/T 20284-2006 s1 ≤50 37 (TSP _{600s}), m² GB/T 20284-2006 d0 600s内无燃烧 符合要求 产烟毒性,级 GB/T 20285-2006 t0 达到ZA ₁ ZA ₁ 以 下 空 自

用

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验报告

报告编号: 201510647

共4页第3页

生产单位	江苏协诚科技发展有限公司				
地 址	江苏金湖经济开发区工园路333号				
邮政编码	211600		X		
联系电话	0517-86856802	传	真 051	7-86856802	

产品说明:

该制品是以防火芯材双面复合钢皮制作而成。

以上信息由送检单位提供)

GB/T 20285-2006和GB/T 14402-2007试样按示准要求制取, GB/T 20284-2006试样厚度为

4mm .

GB/T 20284-2006试样说明:

- 1. 按GB/T 20284-2006第5. 2. 2. 4 条规定,用金属螺钉将试样固定于金属框架。在试样与基材间设置宽度为40mm的空气间隙,基材紧贴背板。
- 2. 试样长翼按GB/T 20284-2006第5. 2. 2. e)条规定设置拼接缝,在距试样底边500mm处和 距试样夹角棱线200mm处分别设有水平和垂直接缝。
 - 3. 试样基材为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。
 - 4. 试样背板为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。
 - 5. 以试样装饰面作为受火面。

检验地点:四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

备注

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验报告

报告编号: 201510647

共4页第4页

